



PEINTURE INDUSTRIELLE SOLVA PU PAC

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 6a

NOTICE D'UTILISATION

■ APPLICATION :

- Brosse dilution 20 %.
- Pistolet conventionnel 10 à 20 %.
- Pistolet air less 5 %.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Dur	Recouvrable
30 min	1 heure	12 heures.	16 heures.

NB : Le séchage peut être accéléré au four étuvage 30 min à 80°, ou par rajout de catalyseur.