




# PEINTURE SOUS MARINE ANTI FOULING - D - SOLVA C.SM

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 8a


## Définition du produit :

**SOLVA C.SM** est une peinture au caoutchouc modifié anti salissure, mono composant sans étain à matrice dure pour les coques de bateaux en immersion.

Aspect  
Satiné



25 min



Rendement  
4 à 5 m<sup>2</sup>/kg



## Principales qualités :

- Grande résistance aux salissures.
- Convient aux différentes coques et carènes de bateaux (métal, alluminium, résine, bois...).
- Imperméabilise le support.
- Résistance à l'eau de mer et à l'eau chlorée.
- Séchage rapide.
- Grande durabilité ( pour bateaux en mouvement ).
- Couleur : bleu, noir, rouge, vert, et autres couleurs sur commande.

## Utilisation recommandée :

**SOLVA C.SM** est spécialement développée pour protéger les coques de bateaux en immersion.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et 65% d'humidité relative :

| Viscosité CF 4 | Densité   | E.S. Poids % | E.S. Volume % | Dilution           | Inflammabilité |
|----------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|----------------|
| 150            | 1.4 ± 0.5 | 72 ± 0.05    | 60 ± 0.05     | Diluant Chlorosolv | Inflammable    |

E.S : Extrait sec

## Conditionnement

- Conditionnement : 1kg - 3 kg - 10 kg - 20 kg.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert et sous abri.

## Caractéristiques du film sec :

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :

- Sec au toucher : 25 minutes.
- Recouvrable: 6 heures.
- Délai Min de mise à l'eau : 7 heures.
- Délai Max de mise à l'eau : 15 jours.
- Epaisseur du film sec : 90 à 100 µm (sans dilution).

| Pouvoir Couvrant         | Adhérence  | Dureté Persoz | Souplesse | Aspect       | Couleur    | Résistance au feu (film sec) |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------------|------------|------------------------------|
| 4 à 5 m <sup>2</sup> /kg | Excellente | 70 sec        | Dur       | Satiné lisse | Brun rouge | Mo (ignifuge)                |