



PEINTURE AU CAOUTCHOUC INTERMÉDIAIRE (métal) SOLVA CC INTER SP METAL.

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 8a

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

- Ponçage, sablage, grenailage suivant l'état de la surface (pour enlever toutes traces de rouille et de graisse et créer la rugosité nécessaire pour l'adhérence).
- Dépoussiérage, Dégraissage avec un solvant de nettoyage.
- Antirouille au caoutchouc (**SOLVA CC ANTICO**).

■ PRÉPARATION DU PRODUIT :

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.
- Bidon de 20 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.

■ **MATÉRIELS D'APPLICATION :** Brosse, Rouleau, Pistolet conventionnel buse 1,8 pression 4 à 5 bars ou airless Ø 017" 021"

■ **DILUTION :** 5 à 10 % avec notre DILUANT CHLOROSOLV
Nettoyage des outils : DILUANT CHLOROSOLV.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
10 min	30 min	12 heures.	24 heures