



PEINTURE DE FINITION SPECIAL BETON SOLVA CC CH FINISH

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 8a.

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT FINITION AVEC SOLVA CC CH FINISH :

Béton frais (plus de 28 jours) ou ancien:

- Eliminer toutes trace de laitance par traitement mécanique (ponçage, sablage) ou traitement chimique (attaque acide).
- Ponçage, sablage ou grenailage, dépoussiérage.
- Ensuite imprimer avec notre imprégnant SOLVA CC CH IMP.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT MONOCOMPOSANT :

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.
- Bidon de 20 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène, tamiser en fin d'opération.
- Peut être teinté avec des colorants universels. (faire toujours un test préalable).

■ DILUTION : Diluant chlorosolv

1ère couche	2ème couche
10 %	5 %

■ Matériels et méthodes d'applications:

SOLVA CC CH FINISH s'applique en croisant rapidement, sans trop tarder à cause du séchage rapide (sinon risque de reprise).

- SOLVA CC CH FINISH s'applique au rouleaux et pinceaux spéciaux solvants.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
5 min.	10 min	1 heure	12 heures.