




# PEINTURE DE FINITION SPECIAL BETON SOLVA CC CH FINISH

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 8a.

Aspect  
Satiné



10  
min.



4 à 6  
m<sup>2</sup>/kg



## Définition du produit :

SOLVA CC CH FINISH est une peinture mono composant à base de caoutchouc modifié, pigments, charges et additifs spécialement sélectionnés pour leurs résistance à l'abrasion, aux UV et à l'eau .

## Principales qualités :

- Grande résistance à l'abrasion
- Grande résistance aux acides
- Grande résistance aux bactéries, champignons et algues.
- Bonne inertie chimique.
- Insaponifiable.
- Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches en une "01" heure d'intervalle).
- Très bonne adhérence sur différents supports.
- Teinte suivant les nuanciers RAL, NCS et autres.

## Utilisation recommandée :

Pour tous travaux de finition pour sol, en intérieur et extérieur, de faibles à moyennes sollicitations ainsi que pour l'étanchéité verticale.

### NE PAS UTILISER:

- Dans les endroits mal aérés (peinture en phase solvant).
- Sur supports mal traités et mal préparés.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et à et 65 % d'humidité relative:

Viscosité C Poises T5V2.5	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids.%	Indice d'acide	Résistance au Feu
10000	1.30 ± 0.05	41 ± 0.5	55 ± 0.5	0	M <sub>0</sub>

E.S.: Extrait sec

- Conditionnement : 5 kg - 10 kg - 20 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 05 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

## Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative:  
Epaisseur du film sec : 30µ

Pouvoir Couvant	Adhérence	Durété Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Blancheur	Aspect du film
4 à 6 m <sup>2</sup> /kg	Très bonne	80 sec	Excellente	Bonne	Satiné	96	Lisse