



VERNIS SURFACEUR IGNIFUGE SOLVA VI CC-S

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 8a.

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES :

Bois: Ponçage suivant le veinage du bois puis impression avec SOLVA VI CC-S diluer de 20% à 30%.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT MONOCOMPOSANT :

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.
- Bidon de 20 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène, tamiser en fin d'opération.

■ **Dilution :** Diluant chlorosolv
20 à 30%.

■ Matériels et méthodes d'applications:

SOLVA VI CC-S s'applique en croisant rapidement, sans trop tarder à cause du séchage rapide (sinon risque de reprise).

Au pistolet pneumatique de préférence, buse 1.5 et pression 5 bars.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Ponçable
5 min.	10 min	2 heures