


VERNIS SURFACEUR IGNIFUGE SOLVA VI CC-S

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 8a

Satiné



10 min

Ponçable
2h

8 à 10
m²/kg



Définition du produit :

Vernis surfaceur à base de caoutchouc modifié plastifié et d'additifs spécialement sélectionnés pour leurs résistance au feu.

Principales qualités :

- Classement au feu Mo (ignifuge).
- Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches à une "01" heure d'intervalle)
- Grande résistance chimique (détergents, acides et bases).
- insaponifiable.
- Excellent accrochage sur différents supports.
- Facilité de ponçage.

Utilisation recommandée :

- Pour tous travaux de préparation intérieur et extérieur spécialement pour bois où une préparation ignifuge est nécessaire. (pour les grands édifices IGH.IGE).

NE PAS UTILISER :

- Dans les endroits mal aérés (peinture en phase solvant).
- Sur supports mal préparés.

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65% d'humidité relative:

Viscosité C Poises T6V2.5	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	Indice d'acide	Inflammabilité
8000	1.35 ± 0.05	30± 0.05	36± 0.05	0	Nulle

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 5 kg - 10 kg - 20 kg et vrac dans des fûts de 150 kg.
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65% d'humidité relative.
- Epaisseur du film sec : 25µ.

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Durété Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Aspect du film
8 à 10 m ² /kg	Très bonne	90 sec	Excellente	Dur	satiné	Lisse incolore