



POLYMÈRE D'ACCROCHAGE AQUA PA SPÉCIAL BÉTON

NOTICE D'UTILISATION

■ **MODE D'EMPLOI :**

- Bien dépoussiérer avant application.
- Diluer le produit.
- Appliquer en imprégnant convenablement le support
- S'applique en une ou plusieurs couches suivant absorption du support.

■ **OUTILS D'APPLICATION :**

- Pulvérisateur approprié.
- Rouleau spécial phase aqueuse à poils longs.

■ **TEMPERATURE D'APPLICATION :**

5° C < Température d'application < 40° C.

■ **DILUTION :**

- A l'eau de 10 % à 30 % suivant température d'application et nature du support.

■ **SECHAGE :**

- A 20° C - Humidité relative : 65% :
- De 30 mn à 1 heure (suivant absorption du support).
- Recouvrable 1 heure.

■ **NETTOYAGE DU MATERIEL : UNIQUEMENT A L'EAU.**