PEINTURE ÉPOXYDIQUE INTERMÉDIAIRE (SP SOL)
SOLVA POX INTER SOL.

Classificatrion AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 6b

Aspect Satiné

4 h

24 h

5 à 6 m²/ kg

Définition du produit :

SOLVA POX INTER SOL est une peinture à base de résine époxydique à deux (02) composants

Principales qualités :

- Grande adhérence inter couche
- Résistance à une large gamme de produits chimiques.
- Protection des aciers et métaux.
-
- Couleur :

Utilisation recommandée :

Utilisé comme couche intermidiaire, pour la protection des

Caractéristiques du mélange (A+B) à 20°C et 65% d'humidité relative:

Viscosité (brook) M4/V20	Densité	E.S. Volume %.	E.S. Poids %.	Point Eclair	COV	Pot life 20 à 25° C
40 poise	± 0.5	± 0.5	± 0.5	32°	150g / l	1 à 2 heures

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : Composant "A" (Base) kg - kg
  Composant "B" (Durcisseur) kg - kg
  Rapport de mélange en poids A et B : / .
- Conservation : 12 mois dans leurs emballages d'origines non ouverts et sous abri.

Caractéristiques du film sec :

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :

- Sec au toucher : 4 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Souplesse	couleur	Aspect du film
à 150µ humide 5 à 6m2/kg	Excellente	95 sec	Semi-dur		Satiné

Sarl. PUREPOX Coatings
Groupe de propriété n° 74, Section 4,
Zone Industrielle Chéraga 16002 Alger.
Tél. : +213 (0) 23 305 106 / Fax : +213 (0) 23 305 341
www.purepox.net

Mise à jour : Mai 2018