



IMPREGNANT POLYURETHANE SPÉCIAL SOL SOLVA PU IMP SOL

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 6a

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES :

Béton frais (plus de 28 jours) ou ancien:

- Eliminer toutes traces de laitance par traitement mécanique (ponçage , sablage) ou traitement chimique (attaque acide).
- Ponçage, sablage ou grenailage, dépoussiérage.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Bi composant.

- Bien mélanger le produit A et le produit B, avec un ustensile propre et sec approprié au volume.
- Il est conseillé d'utiliser un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine (\varnothing 5 à 15 cm).
- Afin d'obtenir un mélange homogène, agiter à une vitesse lente.
- Transvaser dans un second bidon propre, agiter une seconde fois et tamiser en fin d'opération.

NB: Eviter d'utiliser le produit restant sur les parois du 1er bidon après tamisage.

■ MATÉRIEL D'APPLICATION :

Brosse, Rouleau, Pistolet airless

■ DILUTION : sans dilution

Nettoyage des outils : DILUANT PU SOLV.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
2 heures	4 heures.	12 heures.	24 heures.