



# BOUCHE PORES ÉPOXYDIQUE HS BPPOX

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 6b

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT APPLICATION :

#### **SUR BETON :**

- Le support béton devrait être isolé contre les remontées capillaires .
- Le traitement de surface doit être effectué suivant l'état du support neuf ou ancien fin ou rugueux (Grenailage, sablage, nettoyage et époussetage..).
- Une couche d'imprégnation SOLVA POX IMP

#### **SUR ENROBÉ BITUMINEUX OU ASPHALTE :**

- le ponçage doit être systématique, le bouche pores est appliqué directement sans imprégnant.

### ■ PRÉPARATION DU MELANGE "A" + "B" :

Bien mélanger le produit A et le produit B, avec une spatule propre et sèche pendant au moins 3 min en raclant convenablement les bords. Appliquer sans dépasser 20 min, si non risque de prise du produit dans le pot.

### ■ DILUTION : sans diluant .

### ■ APPLICATION : Spatule ou raclette lisse, tiré à zéro de préférence 02 couches croisées alternées chaque 24 heures.

### ■ NETTOYAGE DU MATERIEL: Au diluant EPOXY SOLV

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
40 min	1 heure	24 heures