



# MASTIC DE JOINTEMENT PU Ultra SOUPLE MJPS Ultra+

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 6a

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES:

Nettoyage et époussetage des joints :

- Placer le fond de joint, puis attaquer le masticage avec MJPS Ultra +.

### ■ PRÉPARATION DU MELANGE "A" + "B" :

Bien mélanger le produit A + le produit B, avec une spatule propre et sèche pendant au moins 3 min en raclant convenablement les bords, et passer à l'application sans dépasser les 20 min, si non risque de prise du produit dans le pôt.

### ■ DILUTION : sans dilution.

**Application :** Spatule ou raclette lisse, (pour lisser convenablement le mastic nous conseillons de bien mouiller la lisseuse avec du diluant PU SOLV)

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Séchage total
40min.	6 heures.	5 jours