



MORTIER HS PU DESMO 3C-5

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 6a

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES :

Le support doit être de bonne qualité, toute partie non adhérente doit être traitée.

Sur béton frais :

Laisser sécher 21 à 28 jours puis enlever la laitance par traitement mécanique (ponçage), ou traitement chimique (attaque acide).

Sur béton ancien :

Ponçage, sablage ou grenailage et dépoussiérage,
Création de joints de dilatation par sciage autour des poteaux (désolidarisé le support de la structure).

■ APPLICATION :

- Mélanger les composants A et B,
- Placer la mixture dans un mélangeur de préférence un Collomatic à action forcée avec le composant C et remuer jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ne pas dépasser les 3 mn.
- Le mortier est appliqué à l'aide d'une truelle ou une raquette crantée jusqu'à une épaisseur d'environ 3mm.
- Débuller au rouleau débulleur pour dégazer et aider au nivellement du revêtement.
- Laisser sécher le mortier pendant au moins 7 jours avant que le sol ne soit praticable.

■ MATERIEL D'APPLICATION :

- Truelle
- Spatule crantée
- Rouleau débulleur.

■ NETTOYAGE DU MATERIEL :

- Le nettoyage du matériel doit se faire au PU SOLV.