



# AQUA EP EXTERIEUR

## Finition et Rebouchage

Classification AFNOR NFT : 36005 Famille I Classe 7 b2

### Définition du produit :

Enduit acrylique semi épais pour égaliser et masquer le faïençage et autres petits défauts de façades extérieures.

### Principales qualités :

- Masque le faïençage et réduit la porosité du support.
- Bonne adhérence sur support alcalin.
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Economique d'emploi fait augmenter le rendement et l'imperméabilité des peintures de finitions.
- Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment).
- Corrige la planéité des supports.
- Microporeux (laisse respirer les façades)
- Séchage rapide.
- Traité fongicide bactéricide.

### Utilisations recommandées :

Pour tout travaux de préparation, d'égalisation et de traitement de planéité des façades extérieures pour une finition haut de gamme.

### NE PAS UTILISER :

- Sur support mal traité, non gratté, non dépoussiéré et faisant apparaître des traces d'huiles de décoffrage.
- Sur béton ou enduit au ciment frais
- A une température inférieure à 10° C et supérieure à 30° C
- Par vent fort ou s'il y a risque de pluie dans les 3 jours qui suivent la mise en œuvre.
- A un taux d'humidité dépassant 85%.

### Caractéristiques du Produit à 20° C et 65% d'humidité relative:

Viscosité	Densité	E.S.* Volume %	E.S.* Poids %	pH	Inflammabilité
masse pseudoplastique spatulable	1,7 ± 0,05	55 ± 0,5	78 ± 0,5	9,5± 0,05	Nulle

E.S.: Extrait sec

### Emballages & conditions de stockage :

Conditionnement : 12kg - 25kg

Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

### Caractéristiques du film sec :

Après 24 heures de séchage à 20 ° C et 65 % d'humidité relative :

Epaisseur du film sec : AQUA EP EXT Finition:100 à 150µ / AQUA EP EXT Rebouchage: 200 à 250 µ

Pouvoir Couvrant (kg/m <sup>2</sup> )		Adhérence	Dureté	Aspect		Blancheur
Finition	Rebouchage			Finition	Rebouchage	
0,75 à 1	1 à 1,5	Excellente	Très dur	Mat Fin	Mat rugueux	Blanc grisâtre

Aspect Mat

Extérieur

2 heures.

0,75 à 1,5 kg/m<sup>2</sup>



Sarl. PUREPOX Coatings

Groupe de propriété n° 168, Section 3,

Zone Industrielle Bou-Ismaïl, Tipaza.

Tél. : +213 (0) 24 32 52 51 / Fax : +213 (0) 24 32 52 53

www.purepox.net