



PEINTURE SPECIALE FAÏENCE ZELEIG AQUA PSF

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Peinture en émulsion aqueuse haut de gamme, à base de copolymères acryliques formulée pour être utilisée comme finition sur supports spéciaux (faïence, céramique...etc.)

Principales qualités :

- Très bonne adhérence sur faïence.
- Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches à une heure d'intervalle).
- Lessivable et grande résistance chimique.
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Aspect doux velouté et soyeux.
- Insaponifiable.
- Teinte suivant les nuanciers: "Le BOOM DES COULEURS" , RAL et NCS.
- Rendement dépassant les 10 m²/kg.

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de finition sur faïence.

NE PAS UTILISER :

- Sur Faïence non propre.

NB: éviter tous contact avec la faïence avant 5 jours après l'application et cela pour permettre une bonne adhérence.

Caractéristiques du Produit à 20° C 65 % d'humidité relative :

	Viscosité cPo T4V30	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
Brillant	2000-3000	1.13 ± 0.05	32 ± 0.5	43 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle
Satiné	5000-6000	1.25 ± 0.05	34 ± 0.5	47 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle
Mat	4000-5000	1.37 ± 0.05	37 ± 0.5	52 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S. : Extrait sec



- Conditionnement : 2 kg - 5 kg - 10 kg - 18 kg et vrac dans des fûts de 150 kg.
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri du gel.

Caractéristiques du film sec


- Après une semaine de séchage à 20° C et 65% d'humidité relative :

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect			Blancheur	Texture du film
					Brillant à 80°	Satiné à 60°	Mat à 20°		
10 à 13 m ² /kg	Très bonne	90 sec	Bonne	Excellente	90	11.2	3.8	96	Lisse poché fin

Aspect
Brillant
Satiné
Mat



35
min.



10 à 13
m²/kg

