



# PEINTURE ALKYDE SOLVALKYDE - B

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 4a



## Définition du produit :

Peinture alkyde blanche en phase solvant, pour finition intérieur et extérieur, haut de gamme, aspect brillant satiné ou mat.


## Principales qualités :

- Tendu parfait,
- Lavable, lessivable.
- Sans plomb,
- Séchage rapide.
- Faible jaunissement
- Teintable suivant les nuanciers RAL, NCS et autres.

Aspect  
Brillant  
Satiné  
Mat



6-12 h



8 à 12  
m<sup>2</sup>/kg



## Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux intérieurs et extérieurs de finition haut de gamme,
- spécialement pour fer forgé, boiseries et plâtre (ne pas appliquer directement sur béton, enduit ou ciment, risque de saponification).

### NE PAS UTILISER:

Sur support non apprêté avec des couches primaires (voir notice d'utilisation).

**NB :** faire attention dans les tons clairs, le jaunissement est prononcé à l'ombre.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

	Viscosité Coupe Ford n° 4	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	Inflammabilité
Brillant	100"	1.06 ± 0.05	43 ± 0.5	57 ± 0.5	inflammable
Satiné	150"	1.28 ± 0.05	49 ± 0.5	68 ± 0.5	inflammable
Mat	150"	1.33 ± 0.05	48 ± 0.5	69 ± 0.5	inflammable

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 1 kg - 3 kg - 18 kg .
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

## Caractéristiques du film sec

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :  
Epaisseur du film sec : 25µ

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Aspect du film
8 à 12 m <sup>2</sup> /kg suivant aspect	Très bonne	80 sec	Bonne	Bonne	Brillant, Satiné Mat	Lisse et tendu