



# Enduit de rebouchage professionnel EP R PRO

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Les supports doivent être propres secs, dur, dépolissées et de toute trace d'huile.

### ■ TAUX DE GACHAGE :

Environ 6 à 7 litres d'eau pour un sac de 15 kg.

Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence.

laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 minute et remalaxer.

### ■ APPLICATION :

L'application se fera à la lisseuse, lame, ou couteau à enduire.

### ■ CONSOMATION :

Environ 0.8 à 1kg / m<sup>2</sup> .

### ■ TEMPS DE SECHAGE :

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur de l'application.

En générale pour 1 mm d'épaisseur l'enduit de rebouchage est sec en 4 à 8 heures .