



# Enduit de finition professionnelle EP F PRO

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Les supports doivent être propres secs, dur, dépolués et de toute trace d'huile.  
Sur support irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

- Egrener, brosser et dépoluer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.  
Lessiver, rincer et imprimer les anciennes peintures.

### TAUX DE GACHAGE :

Environ 6 à 7 litres d'eau pour un sac de 15 kg.

- Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence.  
laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 minutes et remalaxer.

### ■ APPLICATION :

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame, ou d'un couteau à enduire.  
laisser durcir et egrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.

- Imprimer EP finition dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante.

### CONSOMMATION :

Environ 400 à 600 g / m<sup>2</sup> .

### TEMPS DE SECHAGE :

14 à 8 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes..