



MASTIC DE JOINTEMENT PU SOUPLE MJPS

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 6a

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES :

Nettoyage et époussetage des joints :

- Placer le fond de joint, puis attaquer le masticage avec MJPS.

■ PRÉPARATION DU MELANGE "A" + "B" :

Bien mélanger le produit A + le produit B, avec une spatule propre et sèche pendant au moins 3 min en raclant convenablement les bords, et passer à l'application sans dépasser les 20 min, si non risque de prise du produit dans le pôt.

■ DILUTION : sans dilution .

Application : Spatule ou raclette lisse, (pour lisser convenablement le mastic nous conseillons de bien mouiller la lisseuse avec du diluant PU SOLV)

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Séchage total
40min.	6 heures.	5 jours