



LAQUE A L'EAU BRILLANTE AQUA A20

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

- PRÉPARATION DES SURFACES AVANT FINITION AVEC AQUA A20 :
 - Sur Mur : Le support doit être déjà imprimé et peint avec une 1ère couche de préférence AQUA A70 S
 - Sur Boiserie : Apprêter avec AQUA A70 S en plusieurs couches en ponçant entre chaque application suivant le sens du veinage.
 - Sur PVC : Poncer, épousseter avant d'appliquer.
 - Sur Métal : Apprêter avec un primaire anti rouille haut de gamme, nous conseillons notre primaire SOLVA CC ANTICO.

- PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.
 - Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.
 - Bidon de 18 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.
 - Peut être teinté avec des colorants universels.

- DILUTION : UNIQUEMENT A L'EAU.

1ère couche	2ème couche
10 à 15 %	5 à 10 %

- MATERIEL D'APPLICATION :
Rouleau laqueur spécial peinture acrylique à poils courts, brosse spéciale acrylique, pistolet airless ou pneumatique.

- METHODE D'APPLICATION :
Appliquer la peinture AQUA A20 en croisant sans trop appuyer sur le rouleau et lisser en dernier dans un même sens.

- SECHAGE :
Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
15 min.	30 min.	1 heure.	6 heures.