



# LAQUE A L'EAU MATE AQUA A30

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT FINITION AVEC AQUA A30 :

- Sur Mur : Le support doit être déjà imprimé et peint avec une 1ère couche de préférence AQUA A70 S
- Sur Boiserie : Apprêter avec AQUA A70 S en plusieurs couches en ponçant entre chaque application suivant le sens du veinage.
- Sur PVC : Poncer, épousseter avant d'appliquer .
- Sur Métal : Apprêter avec un primaire anti-rouille haut de gamme, nous conseillons notre primaire anti-rouille Solva CC.

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.
- Bidon de 18 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.
- Peut être teintée avec des colorants universels.

### ■ DILUTION : UNIQUEMENT A L'EAU.

1ère couche	2ème couche
10 à 15 %	5 à 10 %

### ■ MATERIEL D'APPLICATION :

Rouleau laqueur spécial peinture acrylique à poils courts, brosse spéciale acrylique, pistolet airless ou pneumatique.

### ■ METHODE D'APPLICATION :

Appliquer la peinture AQUA A30 en croisant sans trop appuyer sur le rouleau et lisser en dernier dans un même sens.

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
20 min.	45 min.	1 heure.	6 heures.