



AQUA EP EXTERIEUR

Finition et Rebouchage

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES :

Béton frais (plus de 28 jours) ou ancien:

- Eliminer toute trace d'huile de décoffrage et de laitence par rinçage à haute pression avec une solution détergente très diluée.
- Appliquer une couche de fixateur de fonds (notre AQUA FI-FE).

■ PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien homogénéiser le produit avant application.

■ Dilution : Prêt à l'emploi sans dilution (en cas de forte chaleur diluer à 5%).

■ Matériels et technique d'application:

S'applique avec un couteau à enduire ou une lisseuse, sans ponçage en monocouche ou en multi couches en croisant.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
30 min.	2 heures	12 heures.	24 heures.