



# Enduit en pâte intérieur AQUA EP INT 1\*

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES :

Béton frais (plus de 28 jours) ou ancien:

- Eliminer toute trace d'huile de décoffrage et de laitence par rinçage à haute pression avec une solution détergente très diluée.
- Appliquer une couche de fixateur de fonds (notre AQUA FI-FE).

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien homogénéiser le produit avant application.

■ Dilution : Prêt à l'emploi sans dilution (en cas de forte chaleur diluer à 5%).

### ■ Matériels et technique d'application:

S'applique avec un couteau à enduire ou une lisseuse, en 02 deux couches croisées minimum ou projeter avec un pistolet à godet supérieur pneumatique.

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
30 min.	2 heures	6 heures.	12 heures.

Sarl. PUREPOX Coatings

Groupe de propriété n° 168, Section 3,  
Zone Industrielle Bou-Ismaïl, Tipaza.

Tél. : +213 (0) 24 32 52 51 / Fax : +213 (0) 24 32 52 53

[www.purepox.net](http://www.purepox.net)