



AQUA EP SP Tyrolienne

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES :

- Bien nettoyer la façade en tyrolienne avec une eau à haute pression
- Appliquer une couche de fixateur de fonds (notre AQUA FI-FE).

■ PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien homogénéiser le produit avant application.

■ Dilution : Prêt à l'emploi sans dilution (en cas de forte chaleur diluer à 5%).

■ Matériels et technique d'application:

S'applique en une seule couche avec une lisseuse en croisant, Pour obtenir une surface lisse rajouter après séchage complet notre enduit extérieur de finition en une seule couche puis finir avec le système de peinture désiré.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.
épaisseur du film humide 3mm

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
30 min.	2 heures	12 heures.	24 heures.

Sarl. PUREPOX Coatings

Groupe de propriété n° 168, Section 3,
Zone Industrielle Bou-Ismaïl, Tipaza.

Tél. : +213 (0) 24 32 52 51 / Fax : +213 (0) 24 32 52 53

www.purepox.net