



PEINTURE ENDUIT AQUA PE O+

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT FINITION avec AQUA PE O+:

Les fonds doivent être propres, sains, sec et exempt de toutes traces de gras et salissures.

Plaque de plâtre:

application direct de Aqua PE O+ en 2 couches à la brosse ou au rouleau synthétique.

Support béton, enduit en ciment:

- Grattage;

- Dépoussiérage;

- Impression : Fixateur AQUA FI-FE très dilué ou AQUA A70 OP diluée au moins à 20% sur béton, sur enduit au ciment ou enduit de finition.

Enduit en plâtre:

- Dépoussiérage;

- Impression : Fixateur AQUA FI-FE très dilué ou AQUA A70 OP diluée au moins à 20% sur béton, sur enduit au ciment ou enduit de finition.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.

- Bidon de 20 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène, tamiser en fin d'opération.

- Peut être teinté avec des colorants universels.

■ DILUTION : sans dilution.

MATERIELS D'APPLICATION :

Rouleau spécial acrylique à poils moyens ou longs.

■ METHODE D'APPLICATION :

Appliquer la peinture AQUA PE O+ en croisant sans trop appuyer sur le rouleau et lisser en dernier dans un même sens.

SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
10 min.	30 min.	1 heure.	12 heures.