



PEINTURE SPECIALE FAÏENCE ZELEIG AQUA PSF

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES:

Sur faïence : Le support doit être propre avant utilisation .

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.
- Bidon de 18 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène, tamiser en fin d'opération.
- Peut être teinté avec des colorants universels.

■ DILUTION : UNIQUEMENT A L'EAU.

1ère couche	2ème couche
10 à 15 %	5 à 10 %

■ MATERIEL D'APPLICATION :

Rouleau laqueur spécial peinture acrylique à poils courts, brosse spécial acrylique, pistolet airless ou pneumatique.

■ METHODE D'APPLICATION :

Appliquer cette peinture en croisant sans trop appuyer sur le rouleau et lisser en dernier dans un même sens.

NB: éviter tous contact avec la faïence avant 5 jours après l'application et cela pour permettre une bonne adhérence.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
15 min.	35 min.	1 heure.	6 heures.