



PEINTURE SPECIAL PLAFOND AQUA PSP

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT FINITION avec AQUA PSP:

- Grattage;
- Dépoussiérage;
- Impression : Fixateur AQUA FI-FE très dilué ou AQUA A70 S diluée au moins à 20% sur béton, sur enduit au ciment ou enduit de finition.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.
- Bidon de 20 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène, tamiser en fin d'opération.
- Peut être teinté avec des colorants universels.

■ DILUTION : UNIQUEMENT A L'EAU.

1ère couche	2ème couche (si nécessaires)
5 à 10 %	5 %

■ MATERIELS D'APPLICATION :

Rouleau spécial acrylique à poils moyens ou longs.

■ METHODE D'APPLICATION :

Appliquer la peinture AQUA PSP en croisant sans trop appuyer sur le rouleau et lisser en dernier dans un même sens.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
10 min.	30 min.	1 heure.	12 heures.