



Enduit de finition en poudre

EP F

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

- **PRÉPARATION DES SUPPORTS :**
Les supports doivent être propres secs, dur, dépolués et de toute trace d'huile.
Sur support irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.
Egrener, brosser et dépoluer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.
Lessiver, rincer et imprimer les anciennes peintures.
- **TAUX DE GACHAGE :**
Environ 5 à 6 kg de fixateur de fonds AQUA FI-FE et 6 à 8 litres d'eau pour un sac de 20 kg
Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence.
laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 minutes et remalaxer.
- **APPLICATION :**
L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame, ou d'un couteau à enduire.
laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.
Imprimer EP finition dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante.
- **CONSOMATION :**
Environ 400 à 600 g / m² .
- **TEMPS DE SECHAGE :**
14 à 8 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes..