



Enduit de finition professionnelle EP F PRO

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

- **PRÉPARATION DES SUPPORTS :**
Les supports doivent être propres secs, dur, dépolissés et de toute trace d'huile.
Sur support irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.
- Egrener, brosser et dépolisser les bétons, plaques et carreaux de plâtre.
Lessiver, rincer et imprimer les anciennes peintures.

- **TAUX DE GACHAGE :**
Environ 6 à 7 litres d'eau pour un sac de 15 kg.
Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence.
laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 minutes et remalaxer.
Laisser murir 6h à 12h avant application.

- **APPLICATION :**
L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame, ou d'un couteau à enduire.
laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.
Imprimer EP finition dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante.

- **CONSOMATION :**
Environ 400 à 600 g / m² .

- **TEMPS DE SECHAGE :**
4 à 8 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes..