



Enduit de rebouchage professionnel EP R PRO

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

- **PRÉPARATION DES SUPPORTS :**
Les supports doivent être propres secs, dur, dépolissées et de toute trace d'huile.
- **TAUX DE GACHAGE :**
Environ 6 à 7 litres d'eau pour un sac de 15 kg.
Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence.
laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 minute et remalaxer.
- **APPLICATION :**
L'application se fera à la lisseuse, lame, ou couteau à enduire.
- **CONSOMATION :**
Environ 0.8 à 1kg / m² .
- **TEMPS DE SECHAGE :**
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur de l'application.
En générale pour 1 mm d'épaisseur l'enduit de rebouchage est sec en 4 à 8 heures .