

Supports et fonds, préparation

Supports et fonds

- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures

Travaux préparatoires

- S'assurer que le support est bien solide en éliminant toutes les impuretés. Éliminer les vieilles peintures qui s'effritent.
- Enduire au besoin et après séchage appliquer notre fixateur Aque FI-FE puis une couche de fond Aqua A70.

Préparation du produit

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre approprié au volume.
- Bidon 18Kg: conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. tamiser en fin d'opération
- peut être teinté avec des colorants universels.

Applications

Matériel d'application

- Rouleau laqueur spécial peinture acrylique à poils courts.
- Brosse spéciale acrylique.
- Taloche plastique.

Méthode d'application

- Appliquer une couche de fond Aqua A70 teinté selon la couleur chois de ESTELA et laisser sécher pendant 12.
- Appliquer la 1^{ière} couche de ESTELA dilué à l'eau à 20 % et laisser sécher 6 h.
- Appliquer un 2^{ième} couche de ESTELA et éventuellement une 3^{ième} couche sans dilution. Immédiatement après, lisser la surface à l'aide d'une taloche plastique avec des mouvements circulaires et aléatoires.

Dilution

- Uniquement à l'eau :
1^{ère} couche: 20 %
2^{ème} couche: sans dilution.

Séchage

- température d'application du produit et du support, supérieure à 5 °C et humidité relative inférieure à 65%.
- Hors poussière: 30min
- Sec au toucher: 1H
- Recouvrable: 2H
- Dur: 6H