



PEINTURE ALKYDE SOLVALKYDE - N

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 4a

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES:

Métal : Le support doit être déjà imprimé et peint avec une 1ère couche de primaire antirouille (notre SOLVA CC ANTICO) ensuite entamer la finition en une ou plusieurs couches de peinture alkyde (SOLVALKYDE).

Bois et Murs : apprêter avec notre primaire glycerophtalique (SOLVALKYDE PRIM).

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre approprié au volume.

- Bidon de 18 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.

■ DILUTION : UNIQUEMENT AU DILUANT SYNTHETIQUE.

- Application à la brosse ou au rouleau : diluant synthétique spécial pinceau

| 1ère couche | 2ème couche |
|-------------|-------------|
| 15 % | 10 % |

- Application au pistolet pneumatique : diluant synthétique spécial pistolet 15 à 30 %. Pistolet buse 1,5 à 1,8 Pression sortie pistolet 3,5 à 4 bars.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

| Hors poussière | Sec au toucher | Recouvrable |
|----------------|----------------|-------------|
| 2 à 4 heures | 6 à 12 heures | 24 heures |