



IMPRÉGNANT SPÉCIAL PISCINE SOLVA CHLOR IMP

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 8a

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT APPLICATION :

Béton frais (plus de 28 jours) ou ancien:

- Eliminer toutes traces de laitance par traitement mécanique (ponçage, sablage) ou traitement chimique (attaque acide).

Après traitement SOLVA CHLOR IMP s'applique directement sur support propre et sein.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre approprié au volume.
- Bidon de 20 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.

■ DILUTION : - Au dessous de 25°C : sans dilution.

- Au dessus de 25°C : dilution à 10 % avec du DILUANT CHLOROSOLV

■ MATERIEL ET METHODE D'APPLICATION : SOLVA CHLOR IMP s'applique avec un rouleau à poils moyens spécial solvant en croisant.

■ NETTOYAGE DU MATERIEL: DILUANT CHLOROSOLV

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
8 min	30 min	2 heures	24 heures.