



VERNIS URÉTHANÉ BRILLANT QUALITÉ MARINE SOLVA VSM

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 4a

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES :

Bien poncer le bois suivant le sens du veinage et s'assurer qu'il contient moins de 18% d'humidité relative sinon risque de cloquage.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre approprié au volume.
- Tamiser en fin d'opération.

■ DILUTION :

	1ère couche	2ème couche
Brosse rouleau	15 % diluant synthétique spécial pinceau	10 % diluant synthétique spécial pinceau
Pistolet Pneumatique	30% diluant synthétique spécial pistolet	25% diluant synthétique spécial pistolet

■ APPLICATION : SOLVA VSM s'applique avec un rouleau à poils court spécial boiserie ou pinceau plat rond spécial glycéro. Peut être appliqué avec un pistolet pneumatique.

■ NETTOYAGE DU MATERIELS :

- Au diluant synthétique spécial pinceaux et rouleaux pour une application au pinceau ou au rouleau.
- Au diluant synthétique spécial pistolets pour une application au pistolet pneumatique.

SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
4 heures	12 heures	24 heures