



# Enduit décoratif aspect marbré STUCCO

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES :

Enduit au ciment: Gratter, époussetter et appliquer une couche de fixateur de fonds (notre AQUA FI-FE) teinté suivant la couleur dominante du STUCCO.

Platre: Poncer, époussetter et appliquer une couche de fixateur de fonds (notre AQUA FI-FE) teinté suivant la couleur dominante du STUCCO.

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien homogénéiser le produit avant application.

### ■ DILUTION: sans dilution , prêt à l'emploi

Peut être dilué à 5% en cas de forte chaleur.

### ■ APPLICATION DU STUCCO :

STUCCO s'applique en deux ou trois couches avec une lisseuse ou un stucateur large en frappes alternées écrasées en forme de papillon, dès que le produit commence à sécher et faire prise, lisser légèrement (ferrage sans pressions) toujours en forme de papillon, pour donner plus d'effet de ton sur ton et réduire les reliefs qui retiennent les salissures. Après durcissement de 24 heures on passe au ferrage énergique pour faire rehausser l'aspect marbré et pour donner plus de lustre , on peut appliquer notre cire AQUA ACC puis lustrer (voir fiche technique AQUA ACC).

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

épaisseur homogène de 200 $\mu$  /1 couche sèche.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur	Ferrable
30 min.	1 heures	3 heures.	24 heures.	24 heures.