



# PEINTURE ACRYLIQUE FINITION POUR SOL INDUSTRIEL ET SPORTIF AQUA AC FINISH SOL

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7b2

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES :

**Sur béton frais:** laisser sécher 28 jours puis enlever la laitance par traitement mécanique (ponçage , sablage) ou traitement chimique par attaque acide diluée.

**Sur béton ancien:** ponçage, sablage ou grenailage, dépoussiérage puis une couche d'impregnant avec AQUA AC IMP SOL diluée de 10 à 20%.

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.
- Bidon de 20kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.
- Peut être teinté avec des colorants universels.

### ■ Dilution : UNIQUEMENT A L'EAU.

1ère couche	2ème couche
5 à 10 %	2 à 5 %

### ■ MATERIELS ET TECHNIQUES D'APPLICATIONS:

- Brosse, rouleau spécial acrylique à poils moyens, pistolet airless

### ■ SECHAGE :

Air : 20°C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
30 min	45 min	12 heures .	3 jours.