



PEINTURE ALKYDE SOLVALKYDE - B

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 4a

Définition du produit :

Peinture alkyde blanche en phase solvant, pour finition intérieur et extérieur, haut de gamme, aspect brillant satiné ou mat.

Principales qualités :

- Tendu parfait,
- Lavable, lessivable.
- Sans plomb,
- Séchage rapide.
- Faible jaunissement
- Teintable suivant les nuanciers RAL, NCS et autres.

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux intérieurs et extérieurs de finition haut de gamme,
- spécialement pour fer forgé, boiseries et plâtre (ne pas appliquer directement sur béton, enduit ou ciment, risque de saponification).

NE PAS UTILISER:

Sur support non apprêté avec des couches primaires (voir notice d'utilisation).

NB : faire attention dans les tons clairs, le jaunissement est prononcé à l'ombre.

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

	Viscosité Coupe Ford n° 4	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	Inflammabilité
Brillant	100"	1.06 ± 0.05	43 ± 0.5	57 ± 0.5	inflammable
Satiné	150"	1.28 ± 0.05	49 ± 0.5	68 ± 0.5	inflammable
Mat	150"	1.33 ± 0.05	48 ± 0.5	69 ± 0.5	inflammable

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 1 kg - 3 kg - 18 kg .
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.



Caractéristiques du film sec

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :


Epaisseur du film sec : 35 µ

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Aspect du film
8 à 12 m ² /kg suivant aspect	Très bonne	80 sec	Bonne	Bonne	Brillant, Satiné Mat	Lisse et tendu

Aspect
Brillant
Satiné
Mat



6-12 h



8 à 12
m²/kg

