



# PEINTURE SPECIAL FAÇADES SOLVA F-PLIT

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b1

## Définition du produit :

Peinture mate en phase solvant aux résines pliolites parrafinées pour finition extérieure haut de gamme

## Principales qualités :

- Autonettoyante.
- Haute protection vis-à-vis de la carbonatation (réduction considérable du taux de la profondeur de carbonatation, haute résistance à la diffusion du CO<sub>2</sub>).
- Haute protection vis-à-vis des agents atmosphérique agresis (limite la pénétration, des sels, des gaz).
- Séchage assez rapide, résiste rapidement à la pluie / ma poussière.
- Grande résistance au vieillissement et aux intempéries.
- Grande résistance chimique.
- Grande blancheur et opacité.
- Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment)..
- Excellent accrochage et ne cloque pas.
- Hydrofuge, microporeuse et perméable à l'eau.
- Grande souplesse du film sec (résistant aux chocs thermiques).
- Grande résistance aux UV et aux intempéries.
- Teinte suivant nuancier RAL, NCS et autres.

## Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de ravalement de façade en extérieur très haut de gamme.
- Pour tous travaux de ravalement de façade en ambiance marine.
- Utilisée comme finition haut de gamme, pour sol et murs de parking.
- **NE PAS UTILISER :**
  - Sur support surchauffé et en plein soleil.
  - Par vent très fort.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative

Viscosité cPo T4V3	Densité	E.S. Volume	E.S. Poids	Inflammabilité
5600±2000	1.24 ± 0.05	55 % ± 0.5	75 % ± 0.5	Nulle

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 5kg -10kg - 20kg et vrac dans des fûts de 150kg
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert, et à l'abri des fortes chaleurs.

## Caractéristiques du film sec


- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :  
Epaisseur du film sec : 30µ

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Blancheur	Aspect du film
5 à 7 m <sup>2</sup> /kg	Très bonne	70 sec	Excellente	Bonne	Mat	96	Lisse poché fin


Aspect  
Mat



Extérieur



45 min.



5 à 7  
m<sup>2</sup>/kg



Diluant  
Synthétique