



MORTIER DE RAGREAGE AUTONIVELANT HS MRG 1/10

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

Le support doit être de bonne qualité, toute partie non adhérence doit être traitée.

Sur béton frais : Laisser sécher 21 à 28 jours puis enlever la laitance par traitement mécanique (ponçage), ou traitement chimique (attaque acide), puis appliquer notre polymère d'accrochage AQUA PA (facultatif).

Sur béton ancien : Ponçage, sablage ou grenailage et dépoussiérage, puis application de AQUA PA (facultatif).

■ PRÉPARATION DU MELANGE "A" + "B" :

-Bien mélanger le produit A + le produit B, en rajoutant quantité nécessaire et suffisante d'eau. qui varie entre 5,5 à 6,5 l d'eau (diluer le **B** dans l'eau avant le mélange). Utiliser un malaxeur à faible vitesse inférieur à 500tr/mn)

-Temps de mélange : de 2 à 3mn

-Verser le mortier sur le support imprégné ou humidifié (sans flaque d'eau), puis répartir et égaliser avec le ballet de catonnier, avec une règle ou une spatule crantée. Si on dépasse les 8mm d'épaisseur nous conseillons l'utilisation du rouleau débuteur, durant les 15mn qui suivent l'application.

■ **APPLICATION:** Spatule crantée (taille du crant déterminée par l'épaisseur d'application), Truelle, lisseuse, ballet de cantonnier, rouleau débuteur.

■ **NB :** -dans le cas de fortes chaleurs, vents et courants importants, nous conseillons d'utiliser notre résine de cure **AQUA RC** 10 minutes après la mise en oeuvre comme traitement préventif du dessèchement prématuré de la surface.

-Dans le cas où la surface dépasse les 20m² il est conseillé d'appliquer une épaisseur supérieure ou égale à 7mm pour assurer une bonne adhérence.

-Ne pas utiliser l'eau salée car elle élimine l'effet autonivelant

■ **NETTOYAGE DU MATERIEL:** UNIQUEMENT A L'EAU.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Circulable	Recouvrable
30 min à 1 heure suivant épaisseur	1 à 5 heures suivant épaisseur	24 heures	2 à 5 jours suivant épaisseur



MORTIER DE RAGREAGE AUTONIVELANT HS MRG 1/10

Définition du produit :

HS MRG 1/10 est un mortier auto nivelant hybride (minéral, synthétique) pouvant monter en épaisseur de 5 à 15 mm.

Principales qualités :

- Egalise et lisse les supports.
- Retrait presque Nul (< 10 mm d'épaisseur).
- Excellente adhérence sur béton.
- Bon rapport dureté souplesse.
- Facile à appliquer ; s'auto-lisse.
- Séchage rapide.
- Hydrodiluable.
- Economique.
- Bonne résistance à l'abrasion.

Aspect
Mat



Intér. Extér.



Spatule
crantée



1 à 5 h
suivant
épaisseur



2 kg/m²
pour une moyenne
de 1 mm d'épaisseur

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65% d'humidité relative:

Viscosité Gardener		Densité		E.S. Vol.		Point Eclair		COV g/l		Rapport du Mélange		Vie en pot
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
poudre non mesurable	120 sec	2,9	1,05	100%	50%	0	0	0	0	94	6	45 mn

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : Composant "A" 23.5 kg . Composant "B" 1.5 kg et autres.
Rapport de mélange en poids "A" et "B" : 94/6.
- Conservation : "A" 6 mois , "B" 24 mois
dans leurs emballages d'origine non ouvert et sous abri.

Caractéristiques du film sec

- Après 5 jours de séchage à 20°C et 65% d'humidité relative:

Pouvoir couvrant	Aspect	Dureté shore	Allongement à la rupture	Classement au feu
2 kg / m ² pour une moyenne de 1mm d'épaisseur	Mat	60 sec.	35%	M1