

PEINTURE ENDUIT AQUA PE O+

Classification AFNOR: NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Peinture mate super opacifiante avec un excellent garnissant en émulsion aqueuse, monocouche à base de copolymères acryliques.

Principales qualités :

- Monocouche, opacifiante.
- Aspect mat profond (remplace l'enduit sur plaque de platre et MDF).
- Séchage rapide.
- Prêt à l'emploi.
- Non jaunissante.
- Extra blanche.
- Economique d'emploi pour intérieur.
- Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment).
- Teinte suivant les nuanciers : "Le BOOM DES COULEURS", RAL, NCS et autres.



• Pour plaque de platre et MDF sans préparation d'enduit, sans préparation d'enduit.

NE PAS UTILISER:

- Sur support mal traité (non dépoussiéré, traces de graisse, etc...).
- A température inférieure à 6°C,

NB: Ne pas appliquer à basse température risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité cPo T4V20	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	рН	Inflammabilité
9500 ± 100	1.6 ± 0.05	44 ± 0.5	66 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S.: Extrait sec

- Conditionnement : 5 kg 10 kg 20 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 2 an et plus dans son emballage d'origine non entamé.

Caractéristiques du film sec

• Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative : Epaisseur du film sec : 75 - 80 μ (Epaisseur du film humide : 200 μ).

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Mat 20°	Blancheur	Texture du film
4 à 5 m ² /kg	bonne	90 sec	Lavable	Dur	4	96	Lisse velouté

Aspect Mat Profond













Sarl. PUREPOX Coatings Groupe de propriété n° 168, Section 3, Zone Industrielle Bou-Ismail,Tipaza. Tél.: +213 (0) 24 32 52 51 / Fax: +213 (0) 24 32 52 53

www.purepox.net