



PEINTURE ACRYLIQUE FIXATEUR DE FONDS UNIVERSEL AQUA FI-FE

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Peinture à base de copolymères acryliques, traitée fongicide bactéricide pour imprégner et fixer les différents supports farinants, absorbants et sensibles aux micro-organismes.

Principales qualités :

- Bloque l'absorption des supports d'où une économie sur la peinture de finition.
- Séchage rapide .
- Traitement bactéricide et fongicide (lutte contre les bactéries et champignons).
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment).
- Economique d'emploi pour intérieur et extérieur.
- Teinte suivant les nuanciers : "Le BOOM DES COULEURS", RAL, NCS et autres.

Utilisation recommandée :

- Pour tous travaux d'intérieurs et d'extérieurs de sous couche et traitement de supports.

• NE PAS UTILISER:

Sur support mal traité (non dépoussiéré, traces de graisse, etc...).

A température inférieure à 6° C

Sur support surchauffé (sinon surconsommation de produit).

NB: Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative:

Viscosité C Poises T4V60	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	PH	Inflammabilité
3140±33.33	1.38 ± 0.05	33.0 ± 0.5	52 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 2 kg - 5 kg - 10 kg - 20 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert, et sous abri.


Caractéristiques du film sec :

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :

Epaisseur du film sec : 20 µ (Epaisseur du film humide : 200 µ).

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Mat 20°	Blancheur	Texture
8 à 10 m ² /kg suivant absorption du support	Très bonne	90 sec	Lavable	Bonne	3	85-90	Semi-opaque Lisse

Aspect
Mat
Semi-opaque



8 à 10
m²/kg

