



CIRE NACRÉE AQUA CN DORÉE - ARGENTÉE - CUIVRÉE - BRONZÉE

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Cire acrylique à séchage rapide pour protection et décoration des différents systèmes texturés et marbrés.


Aspect
Satiné



Intér. Extér.



15
min.



30 à 50
m²/kg



Principales qualités :

- Aspect nacré, moderne et décoratif.
- Séchage rapide.
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Lessivable et grande résistance chimique (détergent et ambiance humide).
- Non jaunissante.
- Grande souplesse du film sec.

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de finition satinée nacrée moderne, haut de gamme, spécialement pour protéger et mettre en valeur des revêtements intérieurs et extérieurs décoratifs (Stucco, enduit à l'ancienne, paillette à l'ancienne etc...).

NE PAS UTILISER :

- Sur un support surchauffé et à une hygrométrie dépassant les 80%.
- A température inférieure à 10°C

NB: Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
Gel pseudoplastique	1.02 ± 0.05	38.0 ± 0.5	40 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S.: Extrait sec

- Conditionnement : 0,5 kg -1 kg et autres.
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec :

- Après 24 heures de séchage à 20 ° C et 65 % d'humidité relative :
Epaisseur du film sec : 12μ

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Couleur	Aspect du film au toucher
30 à 50 m ² /kg	Très bonne	75 sec	Excellente	Excellente	satiné	Dorée, Argentée, Cuivrée, ou Bronzée	Lisse avec léger cordage