



# PEINTURE ACRYLIQUE HYDROFUGE SPECIAL FAÇADES AQUA A30 PS HYDROFUGE

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2/10c

## Définition du produit :

Peinture en émulsion aqueuse souple hydrofuge mate pour finition extérieure, haut de gamme, à base de copolymères acryliques traitée au silicone et aux pigments très résistants aux UV.

## Principales qualités :

- Hydrofuge (imperméable à l'eau)
- Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches en une "01" heure d'intervalle).
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Grande résistance aux salissures.
- Microporeuse (grande perméabilité à la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur).
- Anticryptogamique (traitée bactéricide fongicide).
- Grande blancheur et opacité.
- Grande souplesse du film sec (résistant aux chocs thermiques).
- Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment).
- Grande résistance aux UV et aux intempéries.
- Se teinte suivant les nuanciers : "Le BOOM DES COULEURS", RAL, NCS.

## Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de ravalement de façade en extérieur très haut de gamme.

### NE PAS UTILISER :

- Sur support non apprêté avec notre fixateur de fonds AQUA FI-FE .
- A température inférieure à 10°C
- Sur support surchauffé et en plein soleil.
- Par vent très fort.

**NB: Ne pas appliquer à basse température risque de cristallisation (non coalescence).**

## Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative

Viscosité cPo T4V100	Densité	E.S. Volume	E.S. Poids	pH	Inflammabilité	Taux de COV g/l
1200±20	1.45 ± 0.05	35 % ± 0.5	55 % ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle	< 0.5

E.S. : Extrait sec



- Conditionnement : 5kg -10kg - 18kg et vrac dans des fûts de 150kg
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert, et à l'abri du gel.

## Caractéristiques du film sec


- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :  
Epaisseur du film sec : 62µ, (Epaisseur du film humide : 200 µ).

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Durété Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Mat 20°	Blancheur	Texture du film
7 à 10 m <sup>2</sup> /kg	Très bonne	70 sec	Excellente	Excellente	3.6	96	Lisse poché fin

Aspect  
Mat



45  
min.



7 à 10  
m<sup>2</sup>/kg

