



PEINTURE FAÇADES HYDROFUGE ACRYLIQUE SILOXANE AQUA A30 PS PRO

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2 / 10c

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT FINITION AVEC AQUA A30 PS PRO :

Sur Mur : Le support doit être déjà imprimé et peint avec une 1ère couche de préférence avec notre fixateur de fonds AQUA FI-FE.

NB: Pour une préparation économique on peut appliquer comme couche intermédiaire AQUA A70S.

Sur Boiserie : Apprêter avec AQUA A70S en plusieurs couches en ponçant entre chaque application suivant le sens du veinage.

Sur PVC : Poncer, épousseter avant d'appliquer.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.
- Bidon de 18 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.
- Peut être teintée avec des colorants universels (résistants à la lumière) .
- Teintable suivant les nuanciers NCS , RAL et autres, à la machine à teinter et sur commande au niveau de nos distributeurs agréés.

■ DILUTION : UNIQUEMENT A L'EAU.

1ère couche	2ème couche
10 à 15 %	3 à 5 %

NB: Pour une finition pommelée garnissante : sans dilution.

■ MATERIELS D'APPLICATION :

Rouleau spécial ravalement a poils moyens ou longs, Brosse spécial acrylique, Pistolet airless.

SECHAGE :

- Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Sec
20 min.	35 min.	1 heure.	6 heures.