



LAQUE A L'EAU BRILLANTE AQUA A20

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Peinture en émulsion aqueuse brillante haut de gamme, à base de copolymères acryliques pour une finition sur murs, bois, pvc, et métal traité à l'anti-rouille.

Principales qualités :

- Aspect tendre et décoratif.
- Grande blancheur, sans jaunissement.
- Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches à une heure d'intervalle).
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Lavable, lessivable et grande résistance chimique (détergents et ambiance humide).
- Insaponifiable, anti poussière .
- Grande souplesse du film sec.
- Teinte suivant les nuanciers : "Le BOOM DES COULEURS", RAL et NCS.
- Rendement dépassant les 13 m²/kg.

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux d'intérieur de finition brillante, haut de gamme, spécialement pour cuisines et sanitaires sur murs.
- Pour tous travaux d'intérieur et d'extérieur sur bois, PVC, et métal traité à l'anti rouille.

NE PAS UTILISER :

- Sur mur non apprêté avec notre peinture AQUA A70 S (voir notice d'utilisation), sur métal non apprêté avec un primaire anti rouille approprié, notre SOLVA CC ANTICO.
- A température inférieure à 6°C

NB: Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité cPo T4V50	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
3700 ± 40	1.13 ± 0.05	32± 0.5	45± 0.5	9 ± 0.5	M1

E.S. : Extrait sec



- Conditionnement : 2 kg - 4 kg - 10 kg - 18 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri du gel.

Caractéristiques du film sec


- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :
Epaisseur du film sec : 25µ (Epaisseur du film humide : 200 µ).

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Brillant 85°	Blancheur	Texture du film
13 à 16 m ² /kg	Très bonne	85 sec	Excellente	Souple	75	97	Lisse poché fin

Aspect
Brillant



30
min.



13 à 16
m²/kg

