



PEINTURE ACRYLIQUE AQUA A70 S

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 a2 / 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT FINITION AVEC AQUA A70 S :

- Grattage;
- Dépoussiérage;
- Impression : Fixateur AQUA FI-FE très dilué ou AQUA A70 S diluée au moins à 20% sur béton, sur enduit au ciment ou enduit de finition.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre approprié au volume.
- Bidons de 20 et 25 Kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.
- Peut être teinté avec des colorants universels.

■ DILUTION : UNIQUEMENT A L'EAU.

1ère couche	2ème couche
10 à 15 %	5 à 10 %

■ MATERIELS D'APPLICATION :

Rouleau spécial acrylique à poils moyens ou longs.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
10 min.	45 min.	1 heure.	5 heures.