



PEINTURE ACRYLIQUE AQUA A70 S

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 a2 / 7 b2

Définition du produit :

Peinture en émulsion aqueuse mate, à base de copolymères acryliques pour intérieur et extérieur.

Principales qualités :

- Excellent rapport qualité/prix.
- Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches à une "01" heure d'intervalle).
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Lavable et non jaunissante.
- Aspect poché très léger, décoratif et sans brillant (reposant pour les yeux).
- Grande blancheur.
- Insaponifiable.
- Economique d'emploi pour intérieur et extérieur.
- Peut être utilisé en sous couche comme en finition.
- Teinte suivant les nuanciers : "Le BOOM DES COULEURS", RAL, NCS et autres dans les tons pastels(clairs).

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de préparation en sous couche et de finition économique pour intérieur et extérieur.

NE PAS UTILISER :

- Sur support mal traité (non dépeussié, traces de graisse, etc...).
- A température inférieure à 6° C
- Sur support surchauffé.

NB: Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative

Viscosité cPo T4V12	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
13000±4000	1.43± 0.05	35± 0.5	54± 0.5	9 ± 0.5	M1

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 5 kg - 12 kg - 20 kg - 25 kg et vrac dans des fûts de 150kg
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri du gel.


Caractéristiques du film sec

Après 24 heures de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative :


Epaisseur du film sec : 45 µ (Epaisseur du film humide : 200 µ)

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Mat 20°	Blancheur	Texture du film
6 à 8 m ² /kg surface non absorbante	Très bonne	95 sec	Lavable	Dur	3.4	92/94	Lisse poché fin

Aspect
Mat



45
min.



6 à 8
m²/kg

