



# CIRE NACRÉE AQUA CN DORÉE - ARGENTÉE - CUIVRÉE - BRONZÉE

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT APPLICATION :

Le support à protéger doit être propre, sec et cohérent.

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

Bien mélanger la cire avant application avec un ustensile propre, peut être teintée avec des colorants universels.

### ■ DILUTION : UNIQUEMENT A L'EAU.

Surfaces lisses	Surfaces rugueuses
Sans dilution	10% à 25%

### ■ Matériels et technique d'application:

#### AQUA CN s'applique :

- Pour le STUCCO et autre surfaces lisses: avec un stuccateur ou un couteau à enduire à bords arrondis en frappe alternées et écrasées tiré à zéro.

- Pour enduit à l'ancienne, paillettes à l'ancienne et autre surfaces rugueuses: avec un gant de mouton en mouvements circulaires ou avec un spalter (pinceau plat et large) en mouvements alternés en ailes de papillons.

Pour un effet brillant attendre 24 heures de séchage puis lustrer avec une lustreuse revêtue d'un disque à peau de mouton à petite vitesse en mouvement d'aller retour.

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
7 min.	15 min.	4 heures.	24 heures.