



# CIRE TRAITEE BRILLANTE TRANSPARENTE AQUA ACC

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2


## Définition du produit :

Cire oléo-acrylique à séchage retardé pour protection et décoration des différents systèmes texturés et marbrés.

Aspect  
Satiné,  
Brillant  
Lustré



2 h



30 à 50  
m<sup>2</sup>/kg



## Principales qualités :

- Séchage retardé (permet de patiner avec un temps très ouvert).
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Lessivable et grande résistance chimique (détergent et ambiance humide).
- Aspect satiné ou brillant incolore après lustrage, tendre et décoratif.
- Non jaunissante.
- Grande souplesse du film sec.

## Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de finition brillante haut de gamme, décorés à l'ancienne, spécialement pour protéger et mettre en valeur des revêtements décoratifs intérieurs et extérieurs (Stucco, enduit à l'ancienne, paillette cirée à l'ancienne etc...).

### NE PAS UTILISER :

- Sur un support surchauffé et à une hygrométrie dépassant les 80%.
- A température inférieure à 6°C.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité T5V6	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
750 000 ± 700	1 ± 0.05	40 ± 0.5	49 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S.: Extrait sec

- Conditionnement : 0,5 kg - 1 kg, et autres.
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

## Caractéristiques du film sec :

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :  
Epaisseur du film sec : 10µ (Epaisseur du film humide : 200 µ).

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Brillant 85°	Couleur	Texture du film
30 à 50 m <sup>2</sup> /kg	Très bonne	70 sec	Excellente	Excellente	75	incolore	Lisse