



Enduit à l'ancienne grains fins AQUA EAGF

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES :

Enduit au ciment: Gratter, époussetter et appliquer une couche de fixateur de fonds (notre AQUA FI-FE) teinté suivant la couleur dominante de L'AQUA EAGF.

Platre: Poncer, époussetter et appliquer une couche de fixateur de fonds (notre AQUA FI-FE) teinté suivant la couleur dominante de L'AQUA EAGF.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien homogénéiser le produit avant application.

■ DILUTION: sans dilution , prêt à l'emploi

Peut être dilué à 5% en cas de forte chaleur.

■ APPLICATION DE L'AQUA EAGF :

AQUA EAGF s'applique en mono couches avec une lisseuse ou un stucateur large en frappes alternées écrasées en forme de papillon, et pour donner plus de lustre , on peut appliquer notre cire AQUA ACC puis lustrer (voir fiche technique AQUA ACC).

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

épaisseur homogène de 200µ /1 couche sèche.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
20 min.	2 heures	12 heures.	12-24 heures. <small>(selon épaisseur du film)</small>